



RELATÓRIO DE ENSAIO 929-14



Lamiecco[®]
revestimentos ecológicos



FIERGS SENAI

CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO

Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-3500 - Fax: (54) 3449-3513
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO Nº: 929/14

de 08/08/2014

Proposta nº: 307/14

Interessados: Lamiecco Plásticos Ltda.
CNPJ: 08.889.084/0001-78 IE: 290/0003487
Rua Souza Lobo, 625
99255-000 - Montauri - RS
51 3222 0584 / 51 3222 0584



ENSAIO DE RESISTÊNCIA A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

AMOSTRA 01: Lamiecco Branco TX.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

Através da realização destes ensaios pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com método descrito no item 4.2.


4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAIO:

Realizado de acordo com o procedimento PRI 632/445 (1ª Ed. Rev. 03). Os corpos-de-prova são submetidos a diferentes temperaturas, iniciando com 60°C, com aumento gradativo de temperatura de 10 em 10°C, até 100°C. O tempo de exposição da amostra para cada temperatura é de 1 hora, com intervalos, entre cada uma delas, de 15 minutos a temperatura ambiente para avaliação. A faixa de temperatura é definida pelo cliente.



A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 18/08/2014 a 19/08/2014.

Foram ensaiados 32 corpos-de-prova.

O ponto de amolecimento do adesivo utilizado é de 80°C (informação fornecida pelo cliente).

AMOSTRA	RESULTADO				
	TEMPERATURA (°C)				
	60	70	80	90	100
01	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração

OBSERVAÇÕES: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 22 de Agosto de 2014.

Carine Cavalleri Dallé
CARINE CAVALLERI DALLÉ

Gerente Técnica para Ensaios Físico-Químicos
 Laboratório de Controle de Qualidade
 SENAI/CETEMO

A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.

Página 2 de 2



Lamiecco[®]
revestimentos ecológicos



lamiecco.com.br | 0800 726 80 38

Fábrica: Rua Souza Lobo, 625 - Centro - Montauri - RS - CEP: 99255.000 • Fone (54) 3319.1218

Escritório Comercial: Rua João Abbott, 503 sala 301 - Petrópolis - Porto Alegre - RS

CEP: 90460.150 • Fone (51) 3222.0584

e-mail: lamiecco@lamiecco.com.br • skype: Lamiecco Plásticos

