// RELATÓRIO

ABRASÃO
LAMIECCO MADEIRADO



Lamiecco
revestimentos ecológicos

CENTRO TECNOLÓGICO LAMIECCO – CTL
Rua Souza Lobo, 625 CEP 99255-000 –
MONTAURI- RS – BRASIL FONE: 54 3319 1218

BOLETIM TÉCNICO INFORMATIVO

CTL 013/2016- CLI

1- INTRODUÇÃO

O Centro Tecnológico Lamiecco- CTL, executou o ensaio abrasão no material LAMIECCO MADEIRADO.

2- DESCRIÇÃO DO MATERIAL

O material analisado recebe acabamento de pintura, conforme padrões.

3- MÉTODO DE ENSAIO EMPREGADO

O teste foi realizado baseando-se na norma ABNT NBR 15761: Moveis de madeira: Requisitos e métodos de ensaios para laminados decorativos, determinando que o material deve ser submetido a 100 ciclos em abrasímetro taber, sendo que deve perder apenas 8,5 mg de massa no fim dos ciclos determinados. (0,085mg/ciclo).

4-RESULTADOS DO ENSAIO

A amostra foi testada nestes parâmetros, sendo que ao final do teste a massa foi medida em balança analítica com três casas de precisão (0,000g) detectou a perda de 0,01mg/ciclo, estado assim 88,2% acima do solicitado pela norma. (Vide ANEXO 1, FIGURA 01)

5-CONCLUSÃO

O material está apto para fins de revestimento, sendo classificado como acima da norma.

Lamiecco
revestimentos ecológicos

ANEXO

IMAGEM 01: TESTE DE ABRASÃO

Assinatura do responsável:

Flávia S. De Marco

Nome: Flávia Schenatto De Marco
Responsável pelo Centro Tecnológico Lamiecco
Data: 06/04/2016, Montauri, RS

Lamiecco
revestimentos ecológicos

Lamiecco
revestimentos ecológicos

// fábrica
Rua Souza Lobo, 625
Bairro Centro / Montauri / RS
+55 (54) 3319.1218

// escritório comercial
Rua João Abbott, 503 / 301
Bairro Petrópolis / Porto Alegre / RS
+55 (51) 3222.0584

www.lamiecco.com.br
lamiecco@lamiecco.com.br
0800 726 80 38